

## Pyroflex 3081 E

Bügelfutter auf Polyestervlies. Das Material ist mit einem thermischen Kleber beschichtet und bietet eine schnelle und einfache Anwendung auf Leder oder synthetische Materialien an.

**Kleber** einseitig klebend // beschichtet mit EVA-Kleber

---

<b>Lieferbare Stärken</b>	<b>Materialdicke</b>
Pyroflex 3081 E	0.35 – 0.40 mm
Pyroflex 3081 E schwarz	0.35 – 0.40 mm

---

**Einarbeitung** Benötigte Bügeltemperatur: ca. 100 - 110°C  
Zeit: ca. 4 - 5 Sekunden

**Hinweis** Alle Angaben sind Erfahrungswerte und müssen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden

**Lieferform** Rollen, 50 Laufmeter x 1.50 m

**Stanzen** diagonal oder in Längsrichtung

**Hinweis:** Die Lagerzeit ist unter normalen Bedingungen unbegrenzt. Wir gewährleisten 6 Monate nach Lieferdatum. Bei der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Materialien ist es nicht möglich, universelle Produkte zu liefern, die allen Arbeitsvorgängen, Arbeitsmethoden und chemischen Reaktionsmöglichkeiten entsprechen. Bitte prüfen Sie daher stets durch entsprechende Versuche die Verträglichkeit unserer Produkte bei Beachtung der vorschriftsmäßigen Anwendung mit den in Ihrem Betrieb zum Einsatz bestimmten Materialien. Wir haften nicht für Schäden, die infolge der Nichtbeachtung unserer Verarbeitungsvorschriften entstehen oder durch Reaktionen, die außerhalb unserer Einflußnahme liegen und dadurch unserer Kontrolle entzogen sind.

Rhenoflex GmbH  
Giulinistrasse 2  
67065 Ludwigshafen am Rhein  
Germany  
P.O. Box 217 251  
67072 Ludwigshafen am Rhein  
Germany

p +49 621 5709 - 03  
w rhenoflex.com  
e info@rhenoflex.com

**Managing Director:**  
Frank Böttcher  
**Registered office:**  
Ludwigshafen am Rhein  
**VAT No.:**  
DE815544462

**Customer Service:**  
e support@rhenoflex.com