

Semiflex V 15 Y

Thermoplastisches, imprägniertes und halbelastisches Bügelfutter auf Körperbasis. Einsetzbar z.B. Steg- und Seitenteile bei Damen-, Herren- und Kinderschuhe.

Kleber	klebend // beschichtet mit EVA Klebstoffarten
Lieferbare Stärken	Materialdicke
Semiflex V 15 Y	0.45 - 0.55 mm
Einarbeitung	Benötigte Temperatur an Klebefuge zum Kleben: ca. 80 - 90°C Bügeltemperatur: ca. 100 - 110°C Zeit: ca. 4 - 5 Sekunden (durch Voraktivieren können Temperatur und Zeit reduziert werden)
Hinweis	Alle Angaben sind Erfahrungswerte und müssen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden
Lieferform	Platten, 1.00 x 1.50 m
Stanzen	in diagonal
Schärfen	Wir empfehlen eine geriffelte Stahlwalze und einen geeigneten Schärffuß

Hinweis: Die Lagerzeit ist unter normalen Bedingungen unbegrenzt. Wir gewährleisten 6 Monate nach Lieferdatum. Bei der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Materialien ist es nicht möglich, universelle Produkte zu liefern, die allen Arbeitsvorgängen, Arbeitsmethoden und chemischen Reaktionsmöglichkeiten entsprechen. Bitte prüfen Sie daher stets durch entsprechende Versuche die Verträglichkeit unserer Produkte bei Beachtung der vorschriftsmäßigen Anwendung mit den in Ihrem Betrieb zum Einsatz bestimmten Materialien. Wir haften nicht für Schäden, die infolge der Nichtbeachtung unserer Verarbeitungsvorschriften entstehen oder durch Reaktionen, die außerhalb unserer Einflußnahme liegen und dadurch unserer Kontrolle entzogen sind.

Rhenoflex GmbH
Giulinistrasse 2
67065 Ludwigshafen am Rhein
Germany
P.O. Box 217 251
67072 Ludwigshafen am Rhein
Germany

p +49 621 5709 - 03
w rhenoflex.com
e info@rhenoflex.com

Managing Director:
Frank Böttcher
Registered office:
Ludwigshafen am Rhein
VAT No.:
DE815544462

Customer Service:
e support@rhenoflex.com