


Worbla's Transpa Art

Hochwertiges, thermoplastisches und klares Material zum Formen insbesondere für Eis-, Kristall- und Feuereffekte. Das Material ist widerstandsfähig gegen Risse, Brüche und Zersplitterung unter Druck, wobei es seine Flexibilität beibehält, sodass es sich beim Biegen wieder in die gewünschte Form zurückstellt. Es wird dringend empfohlen bei der Verwendung von Worblas' Transpa Art glatte Arbeitshandschuhe sowie einen feuchten Schwamm beim Verformen zu tragen, um Abdrücke und Kratzer zu vermeiden. Sie können das Innere der Form lackieren, sodass die Hochglanzoberfläche des Kunststoffs außen erhalten bleibt. Aufgeraute Stellen können geglättet werden, indem Lack oder klarer Nagellack auf diese Bereiche aufgetragen wird. Das Material kann mit Acryl lackiert, Sprühfarbe, Glasfarbe und auch mit Polyesterfarbstoffen gefärbt werden.


- 100% wiederverwendbar, kann es beliebig oft aktiviert werden
- Ungiftig und lösungsmittelfrei
- Bearbeitungszeit bis zu mehreren Minuten, abhängig von der Zeit der Einwirkung der Wärme

MATERIALDATEN

Materialstärke



Materialfestigkeit



Klebstoff



Beidseitig /
 Polyester aus der
 Masse klebend

Typen

Transpa Art

Materialdicke

0.75 - 0.85 mm

Einarbeitung



110°C - 130°C

Aktivierungstemperatur

Hinweis: Die Lagerzeit ist unter normalen Bedingungen unbegrenzt. Wir gewährleisten 6 Monate nach Lieferdatum. Bei der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Materialien ist es nicht möglich, universelle Produkte zu liefern, die allen Arbeitsvorgängen, Arbeitsmethoden und chemischen Reaktionsmöglichkeiten entsprechen. Bitte prüfen Sie daher stets durch entsprechende Versuche die Verträglichkeit unserer Produkte bei Beachtung der vorschriftsmäßigen Anwendung mit den in Ihrem Betrieb zum Einsatz bestimmten Materialien. Wir haften nicht für Schäden, die infolge der Nichtbeachtung unserer Verarbeitungsvorschriften entstehen oder durch Reaktionen, die außerhalb unserer Einflußnahme liegen und dadurch unserer Kontrolle entzogen sind.

Rhenoflex GmbH

Giulinistrasse 2
 67065 Ludwigshafen am Rhein
 Germany
 P.O. Box 217 251
 67072 Ludwigshafen am Rhein

Customer Service

p +49 621 5709 - 6732
 w rhenoflex.com
 e support@rhenoflex.com

Managing Director:

Frank Böttcher
Registered office:
 Ludwigshafen am Rhein
VAT No.:
 DE815544462

SWIFT:

COBADEFFXXX

Jurisdiction/

Court of registration:
 Amtsgericht Ludwigshafen
 HRB 64276

Version 1.9/1

